

ISTITUTO GIORDANO

Istituto Giordano S.p.A.
Laboratorio di ricerca di fisica tecnica
Bellaria (FO) Italy

RAPPORTO DI PROVA N. 227339

Data: 25-06-2007

Denominazione campione sottoposto a prova: **“TIPICO TOSCANO”**

Riferimenti normativi

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni della norma:

- UNI EN ISO 10545-12:2000 del 30/06/2000
“Piastrille di ceramica. Determinazione della resistenza al gelo”.

Modalità della prova

Dopo immersione in acqua, le piastrelle sono state sottoposte a n. 100 cicli tra +5°C e -5°C di temperatura, avendo cura che tutte le facce venissero esposte al gelo.

Risultati della prova

| | |
|---|----------|
| Numero di campioni provati | 10 |
| Assorbimento d'acqua iniziale E_1 | 11,7% |
| Assorbimento d'acqua finale E_2 | 11,7% |
| Numero di campioni danneggiati dopo 100 cicli | 0 (zero) |
| Danni provocati dalla prova | nessuno |

ATTENZIONE! Non trattare il cotto in esterno. L'Azienda, in questo caso, declina ogni sua responsabilità.